



**DESTINATION :** Peinture d'aspect mat en phase aqueuse permettant de réaliser des finitions soignées de type B. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs et plafonds.  
**Intérieur**

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** Peinture acrylique non jaunissante, garnissante et couvrante, au grain fin et régulier.  
Parfaitement adaptée à la finition des revêtements muraux type toile de verre.  
Entretien aisé grâce à sa bonne résistance au lavage (classe 3 selon EN13300).  
Classement de réaction au feu M1 (sur support inerte ou M0 selon l'arrêté du 21/11/2002)

**SUPPORTS :** Murs en plâtre, bois\* et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.

**MATERIEL D'APPLICATION :** Brosse spéciale acrylique, Rouleau polyester (12 à 14 mm), Pistolet airless (diamètre conseillé pour la buse : 15 à 17/1000").

**TEINTE ET ASPECT :** **Aspect :** Mat.  
**Coloris :** Blanc calibré et 3 bases pour système à teinter Création *Plus*.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b <sub>2</sub>
COV en pot Directive européenne 2004/42	Catégorie A/a : valeur limite en UE : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 29 g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,60 ± 0,05 (blanc)
Viscosité à 25°C	2,0 ± 0,5 Poises
Extrait sec en poids	64 ± 2 %
Extrait sec en volume	44 ± 2 %
Brillant Spéculaire (selon EN ISO 2813)	2 ± 2 % à 60° 4 ± 3 % à 85°
Lessivabilité (selon EN13300)	Classe 3 – Lavable (perte entre 20 et 70 µm à 200 cycles – IZI'MAT = 24,5µm)
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Point Eclair	Non concerné. Produit non inflammable
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)

**CONDITIONNEMENTS :** 1L – 3L – 15L dans chaque base

**HYGIENE ET SECURITE :** Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

# COMUS®

## IZI'MAT Finition B

### CARACTERISTIQUES

**D'APPLICATIONS :** En 2 couches  
De 8 à 10 m<sup>2</sup> / L / couche

**Séchage** (à 20°C et 50% HR) :  
Hors poussière : 30 minutes  
Sec au toucher : 1 heure  
Recouvrable : 4 heures

**DILUTION :**  
Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi  
Pistolet airless : jusqu'à 5% d'eau si nécessaire

**Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après application.

### CONSEILS

**D'APPLICATION :** Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse).

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Plâtre et dérivés	1- Egrenage 2- Brossage 3- Dépoussiérage	<b>IZI'PRIM</b> 1 couche <i>diluée à 5% d'eau</i>	<b>IZI'MAT pur</b> 2 couches
Béton, Ciment et dérivés	1- Brossage 2- Dépoussiérage		
Métaux ferreux	Dérouillage avec le <b>DECAP'ROUILLE</b>	<b>ANCORIT'O pur</b>	
Métaux non ferreux	Dérochage avec le <b>DEROCHANT ALUMINIUM</b> (Comus Marine)	<b>ANCORWASH'O pur</b>	
Bois*	1- Dégraissage avec le <b>DEGRAISSANT BTR</b> (si bois exsudant) ou décirage (si présence de cire ou huile de lin) avec le <b>DECIREUR HP</b> 2- Ponçage au grain 180 3- Dépoussiérage	<b>IZI'PRIM</b> ou <b>ULIPRIM'O pur</b> <i>En 2 couches si bois tannique</i>	
PVC, Anciennes peintures	1- Dégraissage avec le <b>DEGRAIS'SOL</b> 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	<b>IZI'PRIM</b> ou <b>ULIPRIM'O pur</b> si fond très dégradé	
Support inerte ou MO (voir arrêté du 21/11/2002) <b>-&gt; Classement M1</b>	1- Décapage de tous les anciens revêtements 2- Dégraissage avec le <b>DEGRAIS'SOL</b>	<b>IZI'MAT</b> 1 couche <i>diluée à 5% d'eau</i>	<b>IZI'MAT pur</b> 1 couche

Pour plus d'information sur l'aspect de réaction au feu et de classement M, vous pouvez vous rapprocher de votre contact COMUS.

**RECOMMANDATIONS :** \* Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches. Faire un essai préalable ou utiliser le primaire adapté.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpaçon - Tél : 01.69.88.13.10 - [www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)