



DESTINATION : Peinture d'aspect velours en phase aqueuse permettant de réaliser des finitions courantes de type B. Elle est destinée à la protection et la décoration des murs, plafonds et boiseries.
Peut être employée dans des zones à fort risque de salissures et contaminations (cuisine, groupe hospitalier, hôtellerie...).

Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : Peinture acrylique garnissante, non jaunissante et couvrante, au grain fin et régulier. Parfaitement adaptée à la finition des revêtements muraux type toile de verre. Lessivable (classe 1 selon EN13300) et chimiquement inerte. Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection. Conforme à la directive française et européenne 93/43 CEE relative à l'hygiène en milieu alimentaire et aux «Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène» en vigueur. Particulièrement recommandée dans une démarche HACCP⁽²⁾. Classement de réaction au feu M1 (sur support inerte ou M0 selon l'arrêté du 21/11/2002)

SUPPORTS : Murs en plâtre, bois* et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse spéciale acrylique, Rouleau polyester (8 à 10 mm), Pistolet airless (diamètre conseillé pour la buse : 15 à 17/1000").

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Velours.
Coloris : Blanc calibré et 3 bases pour système à teinter Création *Plus*.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b ₂
COV en pot Directive européenne 2004/42	Catégorie A/a : valeur limite en UE : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 29 g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	A+
Densité à 20°C	1,36 ± 0,05 (blanc)
Viscosité à 25°C	1.7 ± 0,5 Poises
Extrait sec en poids	56 ± 2 %
Extrait sec en volume	39 ± 2 %
Brillant Spéculaire (selon EN ISO 2813)	9 ± 3 % à 60° 22 ± 5 % à 85°
Lessivabilité (selon EN13300)	Classe 1 (perte < à 5µm à 200 cycles)
Liant	Acrylique
Solvant	Eau
Point Eclair	Non concerné. Produit non inflammable
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)

CONDITIONNEMENTS : 1L – 3L – 15L dans chaque base

HYGIENE ET SECURITE : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com

(1) : Le PV alimentaire n'est justifié que s'il y a un contact permanent et direct avec la nourriture. La DGCCRF, le stipule dans un courrier en date du 16 Avril 2002 : « En conséquence, l'aptitude au contact alimentaire des peintures n'est pertinente que pour les lieux de stockage normaux des aliments, dans lesquels ceux-ci ne sont pas emballés, tels que les silos à grain, les bacs, les cuves, les citernes... Dans les autres cas de figure, l'aptitude au contact alimentaire n'a pas de justification sanitaire et ce sont les caractéristiques de nettoyabilité qui doivent être prise en compte. »

(2) : système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.

CARACTERISTIQUES

COMUS®

IZI'VELOURS

Finition B

D'APPLICATIONS : En 2 couches
De 10 à 12 m² / L / couche

Séchage (à 20°C et 50% HR) :
Hors poussière : 30 minutes
Sec au toucher : 2 heures
Recouvrable : 6 heures

DILUTION : Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi
Pistolet airless : jusqu'à 5% d'eau si nécessaire

Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS

D'APPLICATION : Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse).

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Plâtre et dérivés	1- Egrenage 2- Brossage 3- Dépoussiérage	IZI'PRIM 1 couche <i>diluée à 5% d'eau</i>	IZI'VELOURS pur 2 couches
Béton, Ciment et dérivés	1- Brossage 2- Dépoussiérage		
Métaux ferreux	Dérouillage avec le DECAP'ROUILLE	ANCORIT'O pur	
Métaux non ferreux	Dérochage avec le DEROCHANT ALUMINIUM (Comus Marine)	ANCORWASH'O pur	
Bois*	1- Dégraissage avec le DEGRAISSANT BTR (si bois exsudant) ou décirage (si présence de cire ou huile de lin) avec le DECIREUR HP 2- Ponçage au grain 180 3- Dépoussiérage	IZI'PRIM ou ULIPRIM'O pur <i>en 2 couches si bois tannique</i>	
PVC, Anciennes peintures	1- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 180 4- Dépoussiérage	IZI'PRIM ou ULIPRIM'O pur <i>si fond très dégradé</i>	
Support inerte ou MO (voir arrêté du 21/11/2002) -> Classement M1	1- Décapage de tous les anciens revêtements 2- Dégraissage avec le DEGRAIS'SOL	IZI'VELOURS 1 couche <i>diluée à 5% d'eau</i>	IZI'VELOURS pur 1 couche

Pour plus d'information sur l'aspect de réaction au feu et de classement M, vous pouvez vous rapprocher de votre contact COMUS.

RECOMMANDATIONS : * Certaines essences de bois (bruts ou reconstituées) peuvent provoquer des taches. Faire un essai préalable ou utiliser le primaire adapté.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION JUILLET 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE