

ANCORFER

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Anticorrosion
- ✓ Tendu parfait
- ✓ Excellente résistance aux intempéries

DESCRIPTIF

Nom	ANCORFER
Dénomination	Peinture de protection et de décoration pour métal, peinture de finition pour tout support usuel du bâtiment (plâtre, bois...) Excellente adhérence, tendu parfait. Action anticorrosion renforcée par des adjuvants spéciaux. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines. Texture gélifiée anti-goutte
Phase	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Métaux ferreux et non ferreux, bois et dérivés, plâtre et tous supports usuels du bâtiment neufs ou anciens après travaux préparatoires.
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Brillant : blanc + 10 teintes Satin : blanc et noir. Mat/Soie : noir ferronnerie Teintes spéciales sur demande
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input checked="" type="checkbox"/> BRILLANT <input checked="" type="checkbox"/> SATIN <input type="checkbox"/> VELOURS
Conditionnements	0,75, 3 et 10L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500 g/l (2010)
COV en pot	Ce produit contient au maximum : 450 g/l de COV.
Densité	1,10 +/- 0,10
Viscosité	200 +/- 30 s Coupe AFNOR N°4
Liant	Résines glycérophtaliques
Solvant	White spirit
Résistivité (application au pistolet électrostatique)	Produit pur : 13,255 MΩ Produit dilué à 5% avec du White Spirit : 6,411 MΩ

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	De 1 à 3 couches	
Rendement	14 m ² /L/couche (30 à 35 µ)	
Séchage 23°C	Hors poussière	1 à 2 heures
	Sec au toucher	3 à 4 heures
	Recouvrable	10 heures
Dilution	Brosse et rouleau : prêt à l'emploi (si besoin white spirit) Pistolet : de 5 à 10 % de DILUANT SYNTHETIQUE	
Nettoyage du matériel	Diluant synthétique	

CONSEILS D'APPLICATION

Bien agiter le produit avant emploi.
Appliquer sur des surfaces saines, propres et dépeussées.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Sur fer et acier :

Eliminer les écailles de rouille éventuelles, puis sablage ou grenailage, décalaminage, dégraissage, époussetage et application de : 2 couches d'ANCORFER ou : 1 couche d'ANCORIT et 1 à 2 couches d'ANCORFER

Sur métaux légers, zinc, galvanisé et PVC :

Après dégraissage et dérochage : 1 couche d'ULIPRIM puis 2 couches d'ANCORFER

Sur bois et dérivés :

Application de 2 à 3 couches d'ANCORFER : la première étant d'autant plus diluée que le bois est dur.

AUTRE

Conservation: 36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.